



BENZÍNOVÉ ŘEDIDLO

Charakteristika a doporučené použití:

Přípravek je určen k ředění nátěrových hmot Hyperticus Bio. Kromě zlepšení roztíratelnosti ředidlo zkracuje i dobu potřebnou k vytvrzení olejových přípravků. Benzínové ředidlo je rovněž vhodné k čištění pracovních pomůcek, tj. štětců, válečků, špachtlí atp.

Svým složením se řadí mezi tzv. bez-aromátová (medicínální) ředidla, která nezatěžují pracovní prostředí škodlivými výpary.

Zpracování:

Ředidlo přilévejte do nátěrové hmoty pomalu za jejího současného promíchávání. Pamatujte na to, že většina Hyperticus Bio olejových přípravků je již z výroby naředěna tak, aby se dala zpracovávat bez nutnosti ředění, případně jen velmi mírného. Ty výrobky, u kterých je uvedeno tamponování, případně zatírání jako jeden z vhodných způsobů aplikace se pro tuto metodu neředí vůbec. Níže jsou uvedeny orientační hodnoty ředění vybraných Hyperticus Bio výrobků s ohledem na použitý způsob aplikace:

NÁZEV VÝROBKU	ŠTĚTCEM / VÁLEČKEM [%]	STŘÍKÁNÍM [%]	MÁČENÍM [%]
KOLOROVACÍ OLEJ	0 - 10	10 - 15	-
LNĚNÝ OLEJ S VČELÍM VOSKEM „ORIGINAL“	5 - 10	-	-
LNĚNÝ OLEJ S VČELÍM VOSKEM „ROBUST“	20 - 30	-	-
TEAKOVÝ OLEJ	0 - 10	-	30 - 40
TVRDOVOSKOVÝ OLEJ	0 - 10	-	-
VENKOVNÍ OLEJ	0 - 10	-	10 - 20
OLEJ NA DŘEVĚNÉ ŠINDELE	15 - 25	0 - 10	-
LAK NA LODĚ S TEAKOVÝM OLEJEM	15 - 25	15 - 25	-

Důležité upozornění :

K ověření zpracovatelských vlastností přípravku je vhodné provést zkušební nátěr.

Hadry a jiné substráty nasáklé přípravkem je nutno nechat v rozprostřeném stavu několik dní před jejich konečnou likvidací. Jinak hrozí jejich samovznícení !!!

Tento dokument není právním dokumentem, na základě kterého jsou poskytovány záruky nebo je přebírána odpovědnost za výsledek povrchové úpravy. Výrobní postupy vyplývající ze znění tohoto Technického listu musí vždy počítat s nanášením nátěrové hmoty na takovou dřevinu, která byla před zahájením aplikace zpracována za optimálních podmínek (teplota, vlhkost, atd.). S podrobnostmi týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se seznamte v Bezpečnostních listech produktu.

ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNĚ–CHEMICKÉ VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

VZHLED	Čirá, nízkoviskózní kapalina
ZÁPACH	Organická rozpouštědla
TVOC (g/l)	100
OBSAH PEVNÝCH SLOŽEK (g/ml)	0
SPECIFICKÁ HMOTNOST (g/ml)	0,780 – 0,800
VISKOZITA (Výtokový pohárek dle ČSN ISO 2431, Ø 6 mm, ± 5%)	-